

GRAFFIATO SILIKÓN PROFESSIONALE

Silikónová tenkovrstvová omietka, s ryhovaným efektom
určená len pre exteriér

tech.list 014

vyd. 01.01.15

str. 1 / 2

dát. posled. zmeny: 00.00.0000

VLASTNOSTI

Silikónová tenkovrstvová omietka určená len pre exteriér, s ryhovaným efektom. Vybrané suroviny zaručujú výrobku odolnosť voči atmosferickým vplyvom a alkáliám, maximálnu ochranu proti machom a riasam a samočistiaci schopnosť pri daždi. Má výbornú plniacu, ochrannú a prekrývaciu schopnosť. Je obohatená o špeciálne vlákna, ktoré dodávajú výrobku väčšiu odolnosť voči mechanickému poškodeniu a prasklinám.

POUŽITIE

Konečná úprava povrchu, po predchádzajúcej príprave podkladu.

ZLOŽENIE

Pigmenty odolné voči slnečnému žiareniu a poveternostným vplyvom, silikónové pojivo vo vodnej disperzii, plnivá na báze kremičitých múčok a ušľachtilých mramorov, rôznych granulometrií.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Viskozita	stierková hmota	Hmot. such. zbytkov	87%
Merná hmotnosť	1.98kg/l	Vzhľad filmu	matný, ryhovaný
Odtieň	biely, podľa vzorkovníka COLORBOOK , DPS, NOVÝ VZORKOVNÍK	Odolnosť voči povet. vplyv.	výborná

Kategória a podkategória: A/c

Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: **40g/l** (2010)

Výrobok obsahuje max. **40g/l** VOC v stave pripravenom na použitie. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón(ES č.247-500-7), a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón(ES č.220-239-6) (3:1). Môže vyvoláť alergickú reakciu.

NANÁŠANIE

Spôsob nanáš.	oceľové a plastické hladidlo
Typ riedidla	voda
Riedenie	hotové k použitiu
Počet vrstiev	1
Zasychanie	4-5 hod. na dotyk (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti) - 24 hod. úplné
Výdatnosť	1,5 = 1,9 kg/ m², 2,0 = 2,5kg/ m², 2,5 = 3,1 kg/ m²,
Čistenie náradia	ihned po ukončení práce umyť vodou
Skladovanie	chrániť pred mrazom a nevystavovať teplotám nad 45°C. Po použití dobre uzavrieť balenie.

PRÍPRAVA PODKLADU

Nové vonkajšie podklady stien	naniestť min. 1 vrstvu fixačného náteru ISACRYL F, rovnakého odtieňa ako GRAFFIATO SILIKÓN PROFESSIONALE vhodne zriedeného s vodou.
Staré vonkajšie podklady stien	je potrebné zbaviť akýchkoľvek zvetralých a nepriľnavých častí. Dôkladne očistiť povrch od prachu a nečistôt. Pokračovať ako je vyššie uvedené.
Konečná povrch. úprava	rovnomerne rozotrieť výrobok s oceľovým hladidlom a následne s plastickým hladidlom.
Poznámka	neaplikovať, ak je teplota prostredia vyššia ako 35°C a nižšia ako 5°C, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu, hlavne v nasledujúcich 2 – 3 dňoch po aplikácii, v dôsledku poveternostných vplyvov. Pre lepšiu fixáciu farby a priľnavosť omietky, odporúča sa používať odtiene z nášho vzorkovníka.

BEZPEČNOSTNÉ NORMY

Nehorľavý Neškodný Podľa platných noriem nevyžaduje označenie o nebezpečnosti

Pri práci sa chrániť bežným pracovným odevom a pomôckami (okuliare, rukavice,...)

Doporučujeme vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami. Ak kontakt nastane – vymývať postihnuté miesto dostatočným množstvom čistej vody. Pri inhalácii zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu.

Pri náhodnom požití vypíti veľké množstvo pitnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.

Doporučujeme dodržiavať bežné bezpečnostné normy pre použitie.

REKAPITULÁCIA

Aplikácia min. 1 vrstvy fixačného náteru ISACRYL F, vhodne zriedeného s vodou, za účelom spevnenia a farebného zjednotenia podkladu. Aplikácia 1 vrstvy GRAFFIATO SILIKÓN PROFESSIONALE - tenkovrstvová omietka pre exteriér s ryhovaným efektom, s výbornou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a slnečnému žiareniu a s dobrou plniacou a prekrývacou schopnosťou.

Naše ústne a písomné doporučenia k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiadnenie právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Tiež nezbavujú zákazníka povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie.

Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami na vlastné náklady.

Kedže podmienky pre aplikáciu a možnosti využitia môžu byť ovplyvnené elementami mimo kompetenciu spoločnosti IS COLOR s.r.o., táto nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledky.



IS COLOR s.r.o., ul. Biskupická 1769/35, 911 01 Trenčín, SLOVAKIA

IČO: 47973579 **DIČ:** 2024160292 **IČDPH:** SK2024160292

Zápis v obch. reg.: Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro. Vložka číslo: 31051/R

Tel.: +421 32 652 15 12 **fax:** +421 32 652 34 70

e-mail: iscolor@iscolor.sk www.iscolor.sk