

ISACRYL K

**Styrénakrylátová, penetračná, vodouriediteľná emulzia - koncentrát
pre interiér a exteriér**

tech.list 018

vyd. 01.01.15

str. 1/ 2

dát. posled. zmeny: 00.00.0000

VLASTNOSTI

Styrénakrylátová, penetračná, vodouriediteľná emulzia - koncentrát pre interiér a exteriér, odolná voči alkáliám. Zjednocuje nasiakavosť, zaručujúc tým úspešnosť následne aplikovaného náteru.

POUŽITIE

Ako penetračná emulzia - koncentrát pre interiér a exteriér starých a nových podkladov stien. Určená hlavne na zamedzenie nasiakavosti stien a na spevnenie jemne sa sprášujúcich podkladov.

ZLOŽENIE

Styrénakrylátový kopolymér vo vodnom roztoku.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Viskozita	200cps+při 25% ± 20	Hmot. such. zbytkov	25%
Merná hmotnosť	1.0 kg/l ± 0.05		
Odtieň	priesvitný, mliečny		

Kategória a podkategória: **A/h**
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: **30g/l** (2010)
Výrobok obsahuje max. **10g/l** VOC v stave pripravenom na použitie. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón(ES č.247-500-7), a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón(ES č.220-239-6) (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

NANÁŠANIE

Spôsob nanášania	štetka (odporúčaná), valček
Typ riedidla	voda
Riedenie	1 : 10
Zasychanie : 1 náter	2-3 hod. na dotyk (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti)
2 náter	16 hod. (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti)
Výdatnosť	50-60 m ² /kg, v závislosti od absorpcie
Čistenie náradia	ihneď po ukončení práce umyť vodou
Skladovanie	chrániť pred mrazom a nevystavovať teplotám nad 45°C. Po použití dobre uzavrieť balenie.

PRÍPRAVA PODKLADU

Cementová omietka	musí byť vyzretá, suchá a zbavená neprilnavých častí a soľných povlakov. Prípadný výskyt plesní a rias musí byť odstránený špeciálnymi výrobkami. Ak je povrch alkalický, musí byť neutralizovaný špeciálnymi výrobkami.
Konečná povrch. úpr.	možné znovu pokrytie všetkými vodouriediteľnými nátermi.
Poznámka	Neaplikovať, ak je teplota prostredia vyššia ako 35°C a nižšia ako 5°C.

BEZPEČNOSTNÉ NORMY

Nehorľavý Neškodný Podľa platných noriem nevyžaduje označenie o nebezpečnosti
Pri práci sa chrániť bežným pracovným odevom a pomôckami (okuliare, rukavice,...)
Doporučujeme vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami. Ak kontakt nastane – vymývať postihnuté miesto dostatočným množstvom čistej vody. Pri inhalácii zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu.
Pri náhodnom požití vypiť veľké množstvo pitnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.
Doporučujeme dodržiavať bežné bezpečnostné normy pre použitie.

REKAPITULÁCIA

Styrénakrylátová, penetračná, vodouriediteľná emulzia - koncentrát, zjednocujúca nasiakavosť a odolná voči alkáliám. Nanáša sa na vnútorné a vonkajšie povrchy stien, aby zabránila absorpcii stien a spevnila podklady, ktoré jemne sprášujú, s riedením 1 : 10 a výdatnosťou 50-60 m² /kg.

Naše ústne a písomné odporúčenia k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Tiež nezbavujú zákazníka povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie.

Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami na vlastné náklady.

Keďže podmienky pre aplikáciu a možnosti využitia môžu byť ovplyvnené elementami mimo kompetencií spoločnosti IS COLOR s.r.o., táto nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledky.



Farby ktoré ladia

IS COLOR s.r.o., ul. Biskupická 1769/35, 911 01 Trenčín, SLOVAKIA

IČO: 47973579 **DIČ:** 2024160292 **IČDPH:** SK2024160292

Zápis v obch. reg.: Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro. Vložka číslo: 31051/R

Tel.: +421 32 652 15 12 **fax:** +421 32 652 34 70

e-mail: iscolor@iscolor.sk www.iscolor.sk