

**ISACRYL**  
**Styrénakrylátová, penetračná, vodouriediteľná emulzia**  
**pre interiér a exteriér**

tech.list 017  
vyd. 01.01.15  
str. 1/ 2

dát. posled. zmeny: 00.00.0000

#### VLASTNOSTI

Styrénakrylátová, penetračná, vodouriediteľná emulzia pre interiér a exteriér, odolná voči alkáliám. Zjednocuje nasiakavosť, zaručujúc tým úspešnosť následne aplikovaného náteru.

#### POUŽITIE

Ako penetračná emulzia pre interiér a exteriér starých a nových podkladov stien. Určená hlavne na zamedzenie nasiakavosti stien a na spevnenie jemne sa sprášujúcich podkladov.

#### ZLOŽENIE

Styrénakrylátový kopolymér vo vodnom roztoku.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Viskozita</b>	200cps+při 25% ± 20	<b>Hmot. such. zbytkov</b>	25%
<b>Merná hmotnosť</b>	1.0 kg/l ± 0.05		
<b>Odtieň</b>	priesvitný, mliečny		

Kategória a podkategória: **A/h**  
Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: **30g/l** (2010)  
Výrobok obsahuje max. **10g/l** VOC v stave pripravenom na použitie. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón(ES č.247-500-7), a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón(ES č.220-239-6) (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

#### NANÁŠANIE

<b>Spôsob nanášania</b>	štetka (odporúčaná), valček
<b>Typ riedidla</b>	voda
<b>Riedenie</b>	1 : 5
<b>Zasychanie : 1 náter</b>	2-3 hod. na dotyk (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti)
<b>2 náter</b>	16 hod. (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti)
<b>Výdatnosť</b>	25-30 m <sup>2</sup> /kg, v závislosti od absorpcie
<b>Čistenie náradia</b>	ihneď po ukončení práce umyť vodou
<b>Skladovanie</b>	chrániť pred mrazom a nevystavovať teplotám nad 45°C. Po použití dobre uzavrieť balenie.

#### PRÍPRAVA PODKLADU

<b>Cementová omietka</b>	musí byť vyzretá, suchá a zbavená neprilnavých častí a soľných povlakov. Prípadný výskyt plesní a rias musí byť odstránený špeciálnymi výrobkami. Ak je povrch alkalický, musí byť neutralizovaný špeciálnymi výrobkami.
<b>Konečná povrch. úpr.</b>	možné znovu pokrytie všetkými vodouriediteľnými nátermi.
<b>Poznámka</b>	Neaplikovať, ak je teplota prostredia vyššia ako 35°C a nižšia ako 5°C.

#### BEZPEČNOSTNÉ NORMY

Nehorľavý Neškodný Podľa platných noriem nevyžaduje označenie o nebezpečnosti  
Pri práci sa chrániť bežným pracovným odevom a pomôckami (okuliare, rukavice,...)  
Doporučujeme vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami. Ak kontakt nastane – vymývať postihnuté miesto dostatočným množstvom čistej vody. Pri inhalácii zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu.  
Pri náhodnom požití vypiť veľké množstvo pitnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.  
Doporučujeme dodržiavať bežné bezpečnostné normy pre použitie.

**REKAPITULÁCIA**

Styrénakrylátová, penetračná, vodouriediteľná emulzia, zjednocujúca nasiakavosť a odolná voči alkáliám. Nanáša sa na vnútorné a vonkajšie povrchy stien, aby zabránila absorpcii stien a spevnila podklady, ktoré jemne sprášujú, s riedením 1 : 5 a výdatnosťou 25-30 m<sup>2</sup> /kg.

Naše ústne a písomné odporúčenia k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Tiež nezbavujú zákazníka povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie.

Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami na vlastné náklady.

Keďže podmienky pre aplikáciu a možnosti využitia môžu byť ovplyvnené elementami mimo kompetencií spoločnosti IS COLOR s.r.o., táto nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledky.



Farby ktoré ladia

**IS COLOR s.r.o.**, ul. Biskupická 1769/35, 911 01Trenčín, SLOVAKIA

**IČO:** 47973579 **DIČ:** 2024160292 **IČDPH:** SK2024160292

Zápis v obch. reg.: Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro. Vložka číslo: 31051/R

**Tel.:** +421 32 652 15 12 **fax:** +421 32 652 34 70

e-mail: [iscolor@iscolor.sk](mailto:iscolor@iscolor.sk) [www.iscolor.sk](http://www.iscolor.sk)