

MARMOFIX

Dekoratívna, viacfarebná, mramorová,
tenkovrstvová omietka pre exteriér

tech.list 015
vyd. 01.01.15
str. 1 / 2

dát. posled. zmeny: 00.00.0000

VLASTNOSTI

Dekoratívna, viacfarebná, mramorová, tenkovrstvová omietka pre exteriér. Vodooodpudivá, odolná voči atmosferickým vplyvom a morskej soli. Využitie prírodných mramorových granulí, namiesto pigmentov, zaručuje hotovej povrchovej úprave farebnú stálosť.

POUŽITIE

Konečná úprava povrchu exteriérov stien, po predchádzajúcej príprave podkladu. Môže byť aplikovaný aj na drevené panely. Vynikajúci dekoratívny efekt.

ZLOŽENIE

Mramorové drte, spojené s akrylátovými živicami vo vodnej disperzii.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Viskozita	stierková hmota	Vzhľad filmu	matný,
Merná hmotnosť	neudáva sa	Odolnosť voči povet. vplyv.	výborná
Odtieň	podľa vzorkovníka	Odolnosť voči alkáliám	výborná
Hmot. such. zbytkov	86%		

Kategória a podkategória: A/c

Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: **40g/l** (2010)

Výrobok obsahuje max. **40g/l** VOC v stave pripravenom na použitie. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón(ES č.247-500-7), a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón(ES č.220-239-6) (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

NANÁŠANIE

Spôsob nanáš.	oceľové hladidlo
Typ riedidla	voda
Riedenie	hotové k použitiu
Počet vrstiev	1
Výdatnosť	M - stredná granulometria 4 kg / m ²
Čistenie náradia	ihneď po ukončení práce umyť vodou
Skladovanie	chrániť pred mrazom a nevystavovať teplotám nad 45°C. Po použití dobre uzavrieť balenie.

PRÍPRAVA PODKLADU

- Nové vonkajšie podklady stien** naniestť min. 1 vrstvu fixačného náteru ISACRYL F, vhodne zriedeného s vodou.
- Nové vnútorné podklady stien** naniestť min. 1 vrstvu fixačného náteru ISACRYL F, vhodne zriedeného s vodou.
- Staré podklady stien** je potrebné zbaviť akýchkoľvek zvetralých a nepriľnavých častí. Dôkladne očistiť povrch od prachu a nečistôt. Pokračovať v aplikácii fixačného náteru ako je vyšie uvedené.

Konečná povrch. úprava rovnomerne rozotriť 1 vrstvu omietkoviny MARMOFIX oceľovým hladidlom, na hrúbku asi 1,5 násobku veľkosti mramorových zrn. Okamžite po nanesení sa omietka uhladí a utlačí čistým nerezovým hladítkom, aby medzi zrnamí neboli voľný priestor.

Poznámka neaplikovať, ak je teplota prostredia vyššia ako 35°C a nižšia ako 5°C, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu, hlavne v nasledujúcich 2 – 3 dňoch po aplikácii, v dôsledku poveternostných vplyvov. Nanesenú plochu treba chrániť pred priamym slnečným žiareniom, dažďom, hmlou. Vzhľadom na to, že k výrobe bola použitá prírodná mramorová drť, vyhľadzujeme si právo odchýliek vo farebnosti. Zhodnosť farebného odtieňa je možné garantovať iba v rámci jednej dodávky v daný deň. Rozdiel vo farebnosti pri viacerých dodávkach je z technologických dôvodov možný a nemôže byť predmetom reklamácie. Zvýšená vlhkosť, nižšia teplota podkladu a vzduchu, môžu výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Pod vplyvom vlhkosti môže počas zretia materiálu krátkodobo nastať mliečny efekt, ktorý sa pri zmenách vlhkosti môže objaviť aj neskôr.

BEZPEČNOSTNÉ NORMY

Nehorľavý Neškodný Podľa platných noriem nevyžaduje označenie o nebezpečnosti
Pri práci sa chrániť bežným pracovným odevom a pomôckami (okuliare, rukavice,...)
Doporučujeme vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami. Ak kontakt nastane – vymývať postihnuté miesto dostatočným množstvom čistej vody. Pri inhalácii zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu.
Pri náhodnom požití vypíti veľké množstvo pitnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.
Doporučujeme dodržiavať bežné bezpečnostné normy pre použitie.

REKAPITULÁCIA

Aplikácia min. 1 vrstvy fixačného náteru, ISACRYL F, vhodne zriedeného s vodou, za účelom spevnenia podkladu. Aplikácia 1 vrstvy MARMOFIX – viacfarebná, plastická omietkovina pre exteriér, vodoodpudivá, odolná voči atmosfériským vplyvom.

Naše ústne a písomné doporučenia k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiadnenie právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Tiež nezbavujú zákazníka povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami na vlastné náklady. Kedže podmienky pre aplikáciu a možnosti využitia môžu byť ovplyvnené elementami mimo kompetencie spoločnosti IS COLOR s.r.o., táto nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledky.



IS COLOR s.r.o., ul. Biskupická 1769/35, 911 01 Trenčín, SLOVAKIA
IČO: 47973579 **DIČ:** 2024160292 **IČDPH:** SK2024160292
Zápis v obch. reg.: Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro. Vložka číslo: 31051/R

Tel.: +421 32 652 15 12 **fax:** +421 32 652 34 70
e-mail: iscolor@iscolor.sk **www.iscolor.sk**