

MOZAIKA

Dekoratívna mozaiková, viacfarebná,
tenkovrstvová omietka pre exteriér

tech.list 016
vyd. 01.01.15
str. 1/ 2

dát. posled. zmeny: 00.00.0000

VLASTNOSTI

Dekoratívna mozaiková, viacfarebná, tenkovrstvová omietka pre exteriér stien. Vodoodpudivá, odolná voči atmosferickým vplyvom. Vzhľadom k tomu, že vo výrobe farbených pieskov boli použité organické pigmenty, ne je zaručená farebná stálosť.

POUŽITIE

Konečná úprava povrchu exteriérov stien, po predchádzajúcej príprave podkladu. Môže byť aplikovaný aj na drevené panely. Vynikajúci dekoratívny efekt.

ZLOŽENIE

Obsahuje farbené piesky, spojené s akrylátovými živícami vo vodnej disperzii.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Viskozita	stierková hmota	Vzhľad filmu	matný,
Merná hmotnosť	neudáva sa	Odolnosť voči povet. vplyv.	výborná
Odtieň	podľa vzorkovníka	Odolnosť voči alkáliám	výborná
Hmot. such. zbytkov	86%		

Kategória a podkategória: **A/c**

Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: **40g/l** (2010)

Výrobok obsahuje max. **40g/l** VOC v stave pripravenom na použitie. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón(ES č.247-500-7), a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón(ES č.220-239-6) (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

NANÁŠANIE

Spôsob nanáš.	oceľové hladidlo
Typ riedidla	voda
Riedenie	hotové k použitiu
Počet vrstiev	1
Výdatnosť	4 - 5 kg / m ²
Čistenie náradia	ihneď po ukončení práce umyť vodou
Skladovanie	chrániť pred mrazom a nevystavovať teplotám nad 45°C. Po použití dobre uzavrieť balenie.

PRÍPRAVA PODKLADU

Nové vonkajšie podklady stien naniesť min. 1 vrstvu fixačného náteru ISACRYL F, vhodne zriedeného s vodou.

Nové vnútorné podklady stien naniesť min. 1 vrstvu fixačného náteru ISACRYL F, vhodne zriedeného s vodou.

Staré podklady stien je potrebné zbaviť akýchkoľvek zvetralých a neprilnavých častí. Dôkladne očistiť povrch od prachu a nečistôt. Pokračovať v aplikácii fixačného náteru ako je vyššie uvedené.

Konečná povrch. úprava rovnomerne rozotrieť 1 vrstvu omietkoviny MOZAIKA oceľovým hladidlom, na hrúbku asi 1,5 násobku veľkosti mramorových zŕn. Okamžite po nanosení sa omietka uhladí a utlačí čistým nerezovým hladítkom, aby medzi zrnami nebol voľný priestor.

Poznámka neaplikovať, ak je teplota prostredia vyššia ako 35°C a nižšia ako 5°C, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu, hlavne v nasledujúcich 2 – 3 dňoch po aplikácii, v dôsledku poveternostných vplyvov. Nanesenú plochu treba chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom, hmlou. Vzhľadom na to, že k výrobe boli použité farebné piesky, vyhradzuje si právo odchýliek vo farebnosti. Zhodnosť farebného odtieňa je možné garantovať iba v rámci jednej dodávky v daný deň. Rozdiel vo farebnosti pri viacerých dodávkach je z technologických dôvodov možný a nemôže byť predmetom reklamácie. Zvýšená vlhkosť, nižšia teplota podkladu a vzduchu, môžu výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Pod vplyvom vlhkosti môže počas zretia materiálu krátkodobo nastať mliečny efekt, ktorý sa pri zmenách vlhkosti môže objaviť aj neskôr.

BEZPEČNOSTNÉ NORMY

Nehorľavý Neškodný Podľa platných noriem nevyžaduje označenie o nebezpečnosti
 Pri práci sa chrániť bežným pracovným odevom a pomôckami (okuliare, rukavice,...)
 Doporučujeme vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami. Ak kontakt nastane – vymývať postihnuté miesto dostatočným množstvom čistej vody. Pri inhalácii zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu.
 Pri náhodnom požití vypiť veľké množstvo pitnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.
 Doporučujeme dodržiavať bežné bezpečnostné normy pre použitie.

REKAPITULÁCIA

Aplikácia min. 1 vrstvy fixačného náteru, ISACRYL F, vhodne zriedeného s vodou, za účelom spevnenia podkladu. Aplikácia 1 vrstvy MOZAIKA – viacfarebná, plastická omietkovina pre exteriér, vodoodpudivá, odolná voči atmosferickým vplyvom.

Naše ústne a písomné odporúčenia k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Tiež nezbavujú zákazníka povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie.

Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami na vlastné náklady.

Keďže podmienky pre aplikáciu a možnosti využitia môžu byť ovplyvnené elementami mimo kompetencií spoločnosti IS COLOR s.r.o., táto nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledky.



Farby ktoré ladia

IS COLOR s.r.o., ul. Biskupická 1769/35, 911 01 Trenčín, SLOVAKIA

IČO: 47973579 DIČ: 2024160292 IČDPH: SK2024160292

Zápis v obch. reg.: Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro. Vložka číslo: 31051/R

Tel.: +421 32 652 15 12 fax: +421 32 652 34 70

e-mail: iscolor@iscolor.sk www.iscolor.sk