

# MURCLAD RV

Vodouriediteľný, prievzdušný, vodoodpudivý náter pre exteriér

tech.list 005

vyd. 01.01.15

str. 1/ 2

dát. posled. zmeny: 00.00.0000

## VLASTNOSTI

Vodouriediteľný, prievzdušný, vodoodpudivý náter pre exteriér, odolný voči alkáliám, s výborným krytím a veľmi dobrou plniacou schopnosťou, so štandardnou ochranou proti machom a riasam. Môže byť nanášaný aj na čerstvé omietky min. po 28 dňoch.

## POUŽITIE

Konečná povrchová úprava stien exteriérov, vyzretých vápennocementových omietok, sádrových omietok, brizolitov,... po predchádzajúcej dôkladnej príprave podkladu.

## ZLOŽENIE

Vybrané pigmenty a plnivá s vysokou odolnosťou voči alkáliám, slnečnému žiareniu a vode, styrenakrylátová živica vo vodnej disperzii.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Viskozita	30.000cps pri 25°C ± 5.000	Objem such. zbyt.	44%
Merná hmotnosť	1.61 kg/l ± 0.05	Vzhľad filmu	matný
Odtieň	biely, podľa vzorkovníka	COLORBOOK, DPS, NOVÝ VZORKOVNÍK	
Hmot. such. zbytkov	62%		

Kategória a podkategória: **A/c**

Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: **40g/l** (2010)

Výrobok obsahuje max. **40g/l** VOC v stave pripravenom na použitie. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón(ES č.247-500-7), a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón(ES č.220-239-6) (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

## NANÁŠANIE

Spôsob nanáš.	štetka, valček, striekanie
Typ riedidla	voda
Riedenie	10 - 15 %
Počet vrstiev	2
Zasychanie : 1 náter	1-2 hod. (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti)
2 náter	4-5 hod. (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti)
Výdatnosť	6-7 m <sup>2</sup> /kg na náter pri 35 mikrónovej vrstve
Čistenie náradia	ihneď po ukončení práce umyť vodou
Skladovanie	chrániť pred mrazom a nevystavovať teplotám nad 45°C Po použití dobre uzavrieť balenie.

## PRÍPRAVA PODKLADU

Nové vonkajšie podklady stien	naniest' min. 1 vrstvu fixačného náteru ISACRYL, vhodne zriedeného s vodou.
Nové vnútor. podklady stien	naniest' min. 1 vrstvu fixač. náteru ISACRYL, vhodne zriedeného s vodou.
Staré podklady stien	je potrebné zbaviť akýchkoľvek nepriľnavých a zvetralých častí. Vyrovnáť prípadné nerovnosti, očistiť od prachu a nečistôt. Naniest' min. 1 vrstvu fixačného náteru <b>HĽBKOVÁ PENETRÁCIA</b> , vhodne zriedenú s vodou – technologická prestávka vždy pri jednotlivých náteroch min. 12 hodín ideálne 24 hodín (platí pre nanášanie penetrácie a aj náteru - farby)
Konečná povrch. úprava	naniest' 2 alebo viac vrstiev náteru MURCLAD RV zriedeného s vodou.
Poznámka	neaplikovať, ak je teplota prostredia vyššia ako 35°C a nižšia ako 5°C

## BEZPEČNOSTNÉ NORMY

Nehorľavý Neškodný Podľa platných noriem nevyžaduje označenie o nebezpečnosti  
Pri práci sa chrániť bežným pracovným odevom a pomôckami (okuliare, rukavice,...)  
Doporučujeme vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami. Ak kontakt nastane – vymývať postihnuté miesto dostatočným množstvom čistej vody. Pri inhalácii zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu. Pri náhodnom požití vypiť veľké množstvo pitnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.  
Doporučujeme dodržiavať bežné bezpečnostné normy pre použitie.

## REKAPITULÁCIA

Aplikácia min. 1 vrstvy fixač. náteru ISACRYL alebo **HĽBKOVÁ PENETRÁCIA**, vhodne zriedeného s vodou, za účelom spevnenia a zjednotenia nasiakavosti podkladu. Aplikácia 2 vrstiev náteru MURCLAD RV, v min. 12 hod. časovom intervale, s výdatnosťou 6-7 m<sup>2</sup> /kg na náter. MURCLAD RV je vodouriediteľný, prievzdušný, vodoodpudivý náter, odolný voči alkáliám, určený pre exteriér.

Naše ústne a písomné odporúčenia k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Tiež nezbavujú zákazníka povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie.

Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami na vlastné náklady.

Keďže podmienky pre aplikáciu a možnosti využitia môžu byť ovplyvnené elementami mimo kompetencií spoločnosti IS COLOR s.r.o., táto nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledky.



**IS COLOR s.r.o.**, ul. Biskupická 1769/35, 911 01 Trenčín, SLOVAKIA  
**IČO:** 47973579 **DIČ:** 2024160292 **IČDPH:** SK2024160292

Zápis v obch. reg.: Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro. Vložka číslo: 31051/R

**Tel.:** +421 32 652 15 12 **fax:** +421 32 652 34 70

e-mail: [iscolor@iscolor.sk](mailto:iscolor@iscolor.sk) [www.iscolor.sk](http://www.iscolor.sk)