WALL anti+

Vodouriediteľný, umývateľný, akrylátový náter pre interiér s fungicídnymi a antibakteriálnymi účinnými latkami

VLASTNOSTI

Vodouriediteľný, umývateľný náter pre interiér s fungicídnymi a antibakteriálnymi účinnými látkami, s vynikajúcim stupňom belosti, s výbornou krycou schopnosťou, matným vzhľadom a odolnosťou za mokra.

POUŽITIE

Konečná povrchová úprava stien interiérov, ktoré sú napadnuté plesňami, na preventívne nátery plôch, ktoré môžu byť ohrozené napadnutím plesňami, ďalej: betónových prefabrikátov, dreva, vápennocementových omietok, sádrových omietok, sadrokartónov,… po predchádzajúcej príprave podkladu.

ZLOŽENIE

Bioxid titánový, vybrané plnivá, akrylátová živica vo vodnej disperzii.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Viskozita	7.000 cps pri 25°C± 1.500	**Objem such.zbyt**	39%
Merná hmotnosať	1.55 Kg/l ± 0.05	**Vzhľad filmu**	matný
Odtieň	biely, podľa vzorkovníka COLORBOOK, DPS, NOVÝ VZORKOVNÍK		
Hmotnosť suchých zbytkov	63%		

Kategória a podkategória: **A/a**

Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: **30g/l** (2010)

Výrobok obsahuje max. **10g/l** VOC v stave pripravenom na použitie. Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón(ES č.247-500-7), a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón(ES č.220-239-6) (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

NANÁŠANIE

Spôsob nanášania	štetka, valček, striekanie	**Typ riedidla**	voda
Riedenie	10 - 15 %	**Počet vrstiev**	2
Zasychanie 1 náter:	1-2 hod.pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti		
2 náter:	4-5 hod.pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti		
Výdatnosť	7-10 m^2 /kg na náter pri 35 mikrónovej vrstve		
Čistenie náradia	ihneď po ukončení práce umyť náradie		
Skladovanie	chrániť pred mrazom a nevystavovať teplotám nad 45°C. Po použití dobre uzavrieť balenie.		

PRÍPRAVA PODKLADU

Nové vonkajšie podklady	neaplikovať
Nové vnútorné podklady stien	natrieť min. 1 vrstvu fixač.náterom ISACRYL , vhodne zriedeného s vodou.
Staré podklady stien	je potrebné zbaviť akýchkoľvek nepriľnavých a zvetralých častí.
.	Vyrovnať prípadné nerovnosti, očistiť od prachu a nečistôt . Naniesť min. 1 vrstvu fixačného náteru **HĹBKOVÁ PENETRÁCIA**, vhodne zriedenú s vodou – technologická prestávka vždy pri jednotlivých náteroch min. 12 hodín ideálne 24 hodín (platí pre nanášanie penetrácie a aj náteru - farby)
Konečná povrch.úprava	naniesť 2 alebo viac vrstiev náteru WALL anti+ vhodne zriedeného s vodou.
Poznámka	Neaplikovať ak je teplota prostredia vyššia ako 35°C a nižšia ako 5°C

BEZPEČNOSTNÉ NORMY

Nehorľavý Neškodný Podľa platných noriem nevyžaduje označenie o nebezpečnosti
Pri práci sa chrániť bežným pracovným odevom a pomôckami (okuliare, rukavice,...)
Doporučujeme vyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami. Ak kontakt nastane – vymývať postihnuté miesto dostatočným množstvom čistej vody. Pri inhalácii zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu. Pri náhodnom požití vypiť veľké množstvo pitnej vody a vyhľadať lekársku pomoc.
Doporučujeme dodržiavať bežné bezpečnostné normy pre použitie.

REKAPITULÁCIA

Aplikácia min. 1 vrstvy fixač. náteru ISACRYL alebo HĹBKOVÁ PEBNETRÁCIA vhodne zriedeného s vodou za účelom spevnenia podkladu. Aplikácia 2 vrstiev náteru WALL anti+ v min. 12 hod. intervale s výdatnosťou 7-10 m^2/kg na náter. WALL anti+ je vodouriediteľný ,umývateľný náter s vynikajúcim stupňom belosti,s výbornou krycou schopnosťou.

Naše ústne a písomné doporučenia k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Tiež nezbavujú zákazníka povinnosti, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie.
Uvedené informácie sú založené na objektívnom testovaní, naších skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami na vlastné náklady.
Keďže podmienky pre aplikáciu a možnosti využitia môžu byť ovplyvnené elementami mimo kompetencií spoločnosti IS COLOR s.r.o., táto nepreberá žiadnu zodpovednosť za výsledky.

IS COLOR s.r.o., ul. Biskupická 1769/35, 911 01Trenčín, SLOVAKIA
IČO: 47973579 **DIČ:** 2024160292 **IČDPH:** SK2024160292
Zápis v obch. reg.: Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro. Vložka číslo: 31051/R

Tel.: +421 32 652 15 12
e-mail: iscolor@iscolor.sk **www.iscolor.sk**